

도장 체크리스트

외부 목재 도장(목창호와 목문)

1 단계 : 기후 조건에 노출되는 범위를 확인하십시오.

목재의 설치 방법, 처마의 규격(목재를 가려주는 부분) 및 건물 위치는 자외선과 눈, 비, 바람 등에 노출되는 정도에 큰 영향을 줍니다.

기후에 노출되는 정도

0	기후에 직접 노출되지 않음
1	기후에 약간 노출됨
2	기후에 중간 정도 노출됨
3	기후에 많이 노출됨
4	기후에 아주 많이 노출됨

도장할 창호 또는 문의 위치		처마의 길이	1층부터 4층까지 건물	독립건물, 경사면 건물 또는 4층 이상 건물	산이나 해안 지역에 위치한 건물
안쪽에 깊이 매립됨		넓음 	0	0	1
전면부(façade)와 평평함			1	1	2
안쪽으로 중간정도 매립됨		중간 	1	2	3
전면부(façade)와 평평함			2	3	4
안쪽으로 조금 매립됨		작음 	2	3	4
전면부(façade)와 평평함			3	3	4

이 표는 독일 로젠하임, 창호 기술연구소(Institut für Fenstertechnik e.V.)에 의해 정의된 "창문과 외부 문에 대한 도장 분류"를 따릅니다.

부하 구분이 확인되었으면 페이지를 넘겨서 어떤 도장시스템이 적용 가능한지 확인하십시오.

도장 체크리스트









외부 목재 도장(목창호와 목문)

2 단계 : 적용할 수 있는 적합한 마감을 확인하십시오.

기후에 노출되는 범위가 확인되었으면, 아래 표에서 어떤 타입의 마감과 어떤 색상이 해당 범위의 도장에 적합한지 확인 할 수 있습니다.
또한 유지·보수 간격에 관한 정보도 확인이 가능합니다.

권장하는 유지·보수 간격

0	5년 이상(적극 권장)
3	3년에서 4.5년(권장)
1	2년에서 2.5년(적용 가능)
4	2년 이하(권장하지 않음)
2	2년을 훨씬 못 미침(ift 기준에 부적합)

수 종	침엽수				열대목과 활엽수			
	반투명		불투명		반투명		불투명	
	밝 게	중간, 어둡게	밝게, 중간	어둡게	밝 게	중간, 어둡게	밝게, 중간	어둡게
노출범위								
0 기후에 직접 노출되지 않음								
1 기후에 약간 노출됨								
2 기후에 중간 정도 노출됨								
3 기후에 많이 노출됨								
4 기후에 아주 많이 노출됨								